

AENOR

Certificado AENOR de Producto Materiales de arcilla cocida para construcción



034/001524

AENOR certifica que la organización

CERAMICA PIEROLA, S.L.

con domicilio social en CR ESPARRAGUERA A PIERA, KM. 10 08781 HOSTALETS DE PIEROLA (Barcelona - España)

suministra Piezas U de categoría I para fábricas de albañilería no protegidas

conformes con UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (EN 771-1:2011+A1:2015)

Nº Ficha Técnica 0500106 (ver anexo)

elaboradas en CR ESPARRAGUERA A PIERA, KM. 10 08781 HOSTALETS DE PIEROLA (Barcelona - España)

Esquema de certificación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.01.

Este certificado anula y sustituye al 034/001524, de fecha 2017-06-19

Fecha de primera emisión 2010-03-29

Fecha de modificación 2017-08-21

Fecha de expiración 2022-08-21

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271


PIEZAS U CATEGORIA I PARA FABRICAS VISTAS

N° FICHA TECNICA: 0500106

FABRICANTE - LOCALIDAD:	CERÁMICA PIEROLA, S.L. - HOSTALET DE PIEROLA (BARCELONA)
DESIGNACION DEL MODELO:	PIEZA U PERFORADA (G2) R-25 DE 280 x 135 x 49-59-74
CODIGO DE DESIGNACION:	CL - U - I - 25 - 1110(D1) - 280x135x49-59-74 - C - L0,350 - T2 - R2 - E(4, 3, 2) - N1700(D1) - G2 - FR40 - B0,15 - V5/10 - W≤14 - l≤0,2 - S0 - M≤0,5
NOMBRE COMERCIAL:	GERO CV TENERE
COLORACION SUPERFICIAL:	SIN COLORACION SUPERFICIAL
COLOR DE LA MASA:	CREMA



ESQUEMA DEL MODELO



CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA

Característica		Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante	Valor exigido por AENOR		
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual	Ninguna pieza exfoliada / laminada			
	piezas fisuradas		0 piezas fisuradas	≤ 1 pieza fisurada		
	piezas desconchadas		≤ 1 pieza con d.i.m. entre 7 y 15 mm	≤ 1 pieza con d.i.m. entre 7 y 15 mm		
		UNE 67039 EX	Ninguna pieza con desconchados con dimensión individual media > 15 mm			
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16	T2	± 4	T2	± 4
				± 3		± 3
	Recorrido		R2	± 2, ± 2, ± 2		± 2, ± 2, ± 2
				± 5		± 5
				± 3		± 3
				± 2, ± 2, ± 3		± 2, ± 2, ± 3
Espesor de pared (mm)	pared exterior vista		≥ 15,0		≥ 15,0	
	pared exterior no vista		≥ 10,0		≥ 10,0	
	pared interior		≥ 5,0		≥ 5,0	
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)			N/A			
Planicidad de las caras (mm)	Diagonales	UNE-EN 772-20	l > 300 mm	≤ 4	≤ 4	
			300 ≥ l ≥ 250 mm	≤ 3	≤ 3	
			l ≤ 250 mm	≤ 2	≤ 2	
Porcentaje de huecos (%)	Valor declarado (%)	UNE-EN 772-3	40		≤ 45	
	Tolerancia (%)		Mín: 36 - Máx: 44			
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-9	≤ 12,5		≤ 12,5	
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16	≥ 20		≥ 20	
Absorción de agua en elementos exteriores (%)		UNE-EN 772-21	≤ 14		≤ 14	
Tratamiento de hidrofugación			SI			
Succión (Kg/m ² x min)		UNE-EN 772-11	Absorción de la pieza sin tratamiento de hidrofugación: ≤ 18 %			
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)		UNE-EN 772-7	≤ 0,2			
Resistencia característica normalizada (N/mm ²)		UNE-EN 772-1	N/A			
Densidad	Absoluta (Kg/m ³)	UNE-EN 772-13	≥ 25,0		≥ 10,0	
	Aparente (Kg/m ³)		Cara de apoyo: Tabla			
	Tolerancia (%)		1.700		1.110	
			± 10		± 10	
Masa (g)	Reducción por densidad: SI	Anexo D RP 34.01	Valor mínimo por grueso garantizado: 1.850 - 2.230 - 2.800			
			Valor mínimo por grueso: 1.850 - 2.230 - 2.800			
Eflorescencias		UNE 67029 EX	No eflorescido		Ligeramente eflorescido	
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028 EX	F2 (25 ciclos)			
Propiedades térmicas (Método)			Ensayo a realizar en cámara sin ventilación			
			Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos			
Apieza (W/m x k)		Catálogo CTE	0,35			
Rmuro (m ² x k/w)			0,180 - 0,180 - 0,210			
Permeabilidad al vapor de agua - μ		Anexo A UNE-EN 1745	5/10			
Contenido en sales solubles activas		UNE-EN 772-5	S0			
Expansión por humedad (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,50			
Reacción al fuego (%materia orgánica < 1 %)		UNE-EN 13501-1	CLASE A1			
Adherencia (N/mm ²)		Anexo C UNE-EN 998-2	≥ 0,15			
Piezas especiales			SI			

Observaciones:
El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica
Este modelo se fabrica en acabados superficiales Liso o Rústico.

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y firma